

## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

# PEGAFAST BOQUILLA



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**PEGAFAST BOQUILLA** es una mezcla en polvo base cemento, agregados finos, látex y pigmentos que se homogenizan fácilmente con agua y brindan propiedades de flexibilidad e impermeabilidad.

**PEGAFAST BOQUILLA** está diseñada para emboquillar las juntas de 1–6 mm en revestimientos de alta y baja absorción como cerámica, porcelanato, piedras naturales (pizarra, granito, mármol) en zonas interiores y exteriores. A demás de fachadas, balcones, terrazas y piscinas.

## 3. BENEFICIOS

- Mezcla lista para usar, Sólo basta agregar la cantidad de agua recomendada.
- Ofrece una amplia gama de colores.
- Flexible por su alto contenido de látex.
- Insuperable adherencia en cualquier material.
- Hidro repelente, evitando así la filtración de agua a la instalación.
- Excelente consistencia de trabajo.
- Mayor rendimiento dada su granulometría especial

## 4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**PEGAFAST BOQUILLA** es empacado en bolsas plásticas de 5 kg y 8 kg. Las bolsas de 5 kg con estibado de 200 bolsas por estiba, equivalente a 1.000 Kg y las bolsas de 8 kg con estibado de 125 por estiba equivalente a 100 kg. Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.

En la bolsa plástica, se garantiza que el producto mantiene sus condiciones y características durante 6 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se conserve cerrado en su empaque original y almacenado en un lugar cubierto y seco.

## 5. APLICACIÓN

### Preparación de la superficie o soporte

- Antes de emboquillar las juntas se debe asegurar que estén secas y limpias, sin polvo, grasas, pintura, exceso de adhesivo, lechada de cemento o cualquier otro tipo de impureza
- Remueva el polvo, exceso de adhesivo o cualquier otro contaminante que pueda causar cambio de color o tono en la junta
- Se aconseja realizar una prueba preliminar para controlar que el color en la junta sea el deseado o especificado

### Preparación del producto

Antes de mezclar, agite en seco el contenido de la bolsa para una mejor homogenización.

- En un recipiente limpio, mezclar 3 partes de **PEGAFAST BOQUILLA** por 1 parte de agua limpia.
- Mezcle con un espátula hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos durante mínimo dos minutos, con el fin de asegurar la uniformidad del color
- Deje reposar la mezcla mínimo 5 min
- Mezcle durante 30 seg el producto nuevamente antes de utilizar, sin agregar agua

## 6. MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar con la aplicación, se debe comprobar que el producto a utilizar es el adecuado para el tipo de sustrato y la clase de trabajo que se va a realizar.

- Humedezca ligeramente las baldosas con una esponja, justo antes de aplicar la mezcla. Tenga cuidado de no encharcar.
- Retire el exceso de mezcla de la superficie de las baldosas, moviendo la llana diagonalmente respecto a la junta, mientras la mezcla todavía está fresca.
- Use una llana de goma dura para la aplicación. Llene las juntas completamente ejerciendo fuerza para lograr una junta compacta sin grietas ni espacios vacíos. La boquilla debe ocupar por lo menos dos terceras partes de la altura de la junta y debe realizarse una sola aplicación.
- Esta boquilla tiene la propiedad de ser auto nivelante.
- Una vez rellena la junta, limpie las tabletas con una esponja húmeda, antes de que el látex actúe sobre ellas y se haga más difícil retirarlo.
- Nivele y alise con una toalla húmeda hasta obtener la textura deseada.
- Mezclar siempre el producto con la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica. El exceso en la cantidad de agua, reduce la resistencia desarrollada por el producto.

## 7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

PEGAFAST BOQUILLA está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- PEGAFAST BOQUILLA debe ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del revestimiento, cuidando que el adhesivo este seco y que las baldosas estén bien fijadas. Si la temperatura es menor de 10°C se debe esperar 72 horas.
- Aunque el producto está diseñado para juntas desde 1mm, se recomienda que éstas sean mínimo de 2mm para revestimientos menores de 30cm, y mayores de 3mm para revestimientos de más de 30 cm. No se recomiendan las juntas a tope pues ello impide una buena penetración del producto dentro de la junta

desfavoreciendo la adherencia y el funcionamiento del sistema de revestimiento.

- No mezcle el producto con cemento, arena, blanco de zinc, dióxido de titanio, ni otros productos.
- El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar limpias.
- No agregue más agua de la indicada en la preparación del producto, ni durante su aplicación. Esto puede ocasionar contracciones excesivas y agrietamiento en las juntas. Además puede producir hundimiento afectando la estética del revestimiento.
- No realice la aplicación en superficies contaminadas con polvo, grasa, aceite y suciedad, ya que esto ocasiona pérdida de adherencia, texturas rugosas y cambio de color.
- Mantenga el área donde se aplicó el producto libre de tráfico por lo menos 24 horas (tráfico peatonal ligero) y entre 48-72 horas a tráfico normal. En piscinas no iniciar el llenado de ésta antes de 15 días de aplicado el producto.
- La aplicación en temperaturas menores de 5°C puede ocasionar tiempos largos de secado del producto ocasionando hundimientos. En temperaturas mayores a 35°C puede ocurrir una rápida evaporación de agua del producto, ocasionando un secado rápido.
- No debe utilizarse en áreas donde existan condiciones de acidez.
- El resultado final dependerá de la experiencia y habilidad del enchapador y su correcta dirección.

## 8. DATOS TÉCNICOS

Características	Valor
Densidad en Polvo (gr/cm <sup>3</sup> )	0,9 ± 0.1
Color (es)	Variados
Resistencia a la compresión (MPa)	≥15
Resistencia a la abrasión mm <sup>3</sup>	≤ 2000 mm <sup>3</sup>
Contracción	≤ 3 mm/m
Absorción de agua a 30 min (g)	≤5
Absorción de agua a 240 min (g)	≤10

## 9. RENDIMIENTO

Esta tabla proporciona el rendimiento de la boquilla (en kg/m<sup>2</sup>) Asumiendo lineamientos y datos aproximados de un 15% de desperdicio; Para un valor más ajustado, consulte con su asesor de MSC.

Formato de la tableta (cm)	ANCHO DE JUNTA			
	1 mm	2 mm	4 mm	6 mm
10 x 10 a 1 cm	0,37	0,70	1,35	1,67
20 x 20 a 1 cm	0,21	0,37	0,70	0,86
30 x 30 a 1 cm	0,15	0,25	0,50	0,70
30 x 60 a 1cm	0,12	0,20	0,38	0,57
40 x 40 a 1cm	0,12	0,20	0,38	0,57

## 10. MANTENIMIENTO

- Para mantener la apariencia, se requiere utilizar **SHAMPOO DIARIO FLEX** pH neutro. Si la suciedad es mayor debido a condiciones de tráfico frecuente se recomienda utilizar el **LIMPIADOR INTENSIVO** con pH alcalino.
- Puede limpiarse periódicamente con **LIMPIADOR DE JUNTAS FLEX** y proteger con **PROTECTOR HIDRO OLEO FLEX** cada 6 meses o un año dependiendo del tráfico.

## 11. SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

**MSC** aconseja el tipo de pegante adecuado para cada aplicación, de acuerdo con la ficha técnica de cada producto. En caso de duda respecto a la selección, utilización o aplicación de este producto, consultar previamente con nuestro departamento técnico. Si usted requiere de un producto específico, nuestro departamento técnico le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades.

## 12. OBSERVACIONES

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal saber y entender, pero deben considerarse solamente como indicación **SIN COMPROMISO**. Al no conocer ni poder intervenir en la ejecución de las obras, estas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a **MSC**. La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en el uso del producto. Así, frente a colocaciones no descritas en esta ficha, recomendamos consultar con nuestro departamento técnico o realizar una prueba previa, para comprobar su idoneidad. **MSC** garantiza que sus productos han sido controlados por su laboratorio de calidad y son conforme a las características descritas en las fichas técnicas.